

CertiMaC  
soc.cons. a r.l.  
Via Granarolo, 62  
48018 Faenza RA  
Italy  
tel. +39 0546 670363  
fax +39 0546 670399  
www.certimac.it  
info@certimac.it

R.I. RA,  
partita iva e  
codice fiscale  
02200460398  
R.E.A. RA  
180280  
capitale sociale  
€ 84.000  
interamente versato

**Sperimentazione eseguita**

P.I. Germano Pederzoli



P.I. Federica Farina

**Redatto**

Dott. Marco Marsigli

**Approvato**

Ing. Luca Laghi



# RAPPORTO DI PROVA

**010119 - R - 4864**

ALLEGATO ALL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ 003/16

LUOGO E DATA DI EMISSIONE: Faenza, 12/02/2016

COMMITTENTE: **VE-VA S.p.A.**INDIRIZZO: Via Fornace Verni, 153  
47842 San Giovanni in Marignano (RN)TIPO DI PRODOTTO: **Tegola Portoghese Anticata**NORMATIVA APPLICATA: UNI EN 1304, UNI EN 1024, UNI EN 538,  
UNI EN 539-1, UNI EN 539-2

VALORI NOMINALI:

LUNGHEZZA	407 mm
LARGHEZZA	241 mm
FRECCIA	0.0 mm
SISTEMI DI ANCORAGGIO	Si

DATA CAMPIONAMENTO: 16/12/2015

DATA ESECUZIONE PROVE: Gennaio - Febbraio 2016

PROVE ESEGUITE PRESSO: CertiMaC, Faenza


CertiMaC  
soc. cons. a r.l.  
Via Granarolo, 62  
48018 Faenza RA  
Italia  
tel +39 0546 670363  
fax +39 0546 670399  
www.certimac.it  
info@certimac.it

R.I.RA,  
partita iva e  
codice fiscale  
02200460398

R.E.A.RA  
180280  
capitale sociale  
€ 60.000  
interamente versato

#### Sperimentazione eseguita

P.I. Germano Pederzoli



P.I. Federica Farina



#### Redatto

Dott. Marco Marsigli



#### Approvato

Ing. Luca Laghi



Prova	N. provini	Risultati	Limiti di accettazione
<b>Aspetto</b> N. provini non conformi	100	0	$\leq 5$
<b>Carico di rottura alla flessione</b> Carico di rottura minimo Carico di rottura medio Carico di rottura massimo Deviazione standard	10	4.01 kN 4.50 kN 5.05 kN 0.42 kN	$F \geq 1.20 \text{ kN}$
<b>Impermeabilità all'acqua</b> Impermeabilità massima Impermeabilità media  Categoria di impermeabilità	10	0.06 cm <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> gg <sup>-1</sup> 0.05 cm <sup>3</sup> cm <sup>-2</sup> gg <sup>-1</sup>  1	<u>Categoria 1</u> $IF \leq 0.60 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ $\bar{IF} \leq 0.50 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ <u>Categoria 2</u> $IF \leq 0.90 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$ $\bar{IF} \leq 0.80 \text{ cm}^3 \text{ cm}^{-2} \text{ gg}^{-1}$
<b>Resistenza al gelo, metodo di prova unico Europeo</b> Numero di cicli superati senza difetti  Livello di appartenenza	6	150  Livello 1	$\geq 150$ (Livello 1) $\geq 90 \text{ e } < 150$ (Livello 2) $\geq 30 \text{ e } < 90$ (Livello 3)
<b>Dimensioni individuali: Lunghezza</b> Tolleranza media Tolleranza minima Tolleranza massima	10	- 0.1 % 0.0 % - 0.2 %	$L_T \leq \pm 2.0 \%$
<b>Dimensioni individuali: Larghezza</b> Tolleranza media Tolleranza minima Tolleranza massima	10	0.9 % 0.7 % 1.2 %	$l_T \leq \pm 2.0 \%$
<b>Rettilinearità</b> Rettilinearità media Rettilinearità minima Rettilinearità massima	10	0.1 % 0.0 % 0.2 %	$\bar{R}_L \leq 1.5 \%$
<b>Planarità</b> Planarità media Planarità minima Planarità massima	10	0.3 % 0.1 % 0.7 %	$C_p \leq 1.5 \%$